TI 3000 - Toitures Inclinées

Ce produit a été spécialement conçu pour former un revêtement élastique destiné à restaurer ou parfaire l'étanchéité des matériaux poreux ou fissurés constituant des toitures en pente de plus de 3%.
=> Couleurs : Noir ardoise, Gris ciment et Rouge Tuile
=> Formats : 0.75L, 5L et 10L

MODE D'EMPLOI

Applications

- Pour les toitures en pente (plus de 3%), voûtes, coupoles.
- Convient sur béton, fibre ciment, shingle, bois, zinc, acier galvanisé, polyester#
- Ne pas utiliser sur une surface horizontale soumise à stagnation d'eau.

Propriétés

- Adhère sans fixateur sur la plupart des matériaux, même le plastique.
- Forme un revêtement souple qui épouse toutes les formes, sans joint ni raccord.
- Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux rayons UV et aux variations de températures (-20°C à 80°C).
- Laisse respirer les matériaux ; perméable à la vapeur d'eau : 85g/m2 par 24 heures.

Matériel



Conseils Rubson

Mise en OEUVRE

1. Préparation du support

- Eliminer les mousses et lichens avec **Stop Mousse** . Agrandir les fissures, les dépoussiérer et les nettoyer, puis les combler avec le **Mastic Toitures**. Renforcer ces traitements ainsi que les joints de raccordement avec une armature polyester noyée entre 2 couches de revêtement. Pour les feutres décollés ou cloqués, utiliser le **Mastic Toitures**.
- Assurer l'étanchéité des joints de liaison (mur-toiture) et des joints de raccordement avec une bande d'étanchéité.
- Le support doit être propre, sain et sec.

2. Application

- Bien remuer le produit avant emploi et appliquer à la brosse ou au rouleau en 2 couches croisées espacées de 4 heures minimum. Sur supports absorbants, appliquer éventuellement la 1ère couche diluée à 10% d'eau pour favoriser l'adhérence.

3. Finition

- Pour une finition lisse, lisser avec une brosse large ou un spalter.
- Pour une finition structurée (en relief) utiliser un rouleau mousse.

- Pour les tuiles utiliser l'imperméabilisant **Façades-Toitures IN 2210** .
- Protéger de la pluie dans les 4 à 12 heures qui suivent l'application.
- S'assurer que le support présente une pente suffisante pour le bon écoulement des eaux de pluie.
- Eviter l'application en plein soleil (température supérieure à 40°C). Appliquer à des températures supérieures à 5°C.
- Remuer de temps en temps le produit en cours d'application pour l'homogénéiser correctement.

Informations Complémentaires

Formule

Copolymère acrylique en dispersion aqueuse.
Coloris : noir ardoise, gris ciment, rouge tuile ou tuile du sud.

Nettoyage du matériel

Nettoyer immédiatement votre matériel à l'eau.

Temps de séchage

4 heures entre chaque couche.
24 heures.

Conditionnement et consommation

	1 COUCHE	2 COUCHES
Boîte de 0,75 l	0,5 m² ≃	1 m² ≃
Sceau 2,5 l	3,15 m² ≃	6,3 m² ≃
Sceau 10 l	6,25 m² ≃	12,5 m² ≃

Conservation

Température maximale de stockage : 40°C. Craint le gel.
1 an dans son emballage d'origine fermé.
Veillez à refermer soigneusement l'emballage après utilisation.